

BETONFIKS

gips vapnena masa za izravnavanje

NAMJENA: izravnavanje i gletanje betonskih i ostalih unutarnjih zidova i stropova u debljini do 20 mm. Pogodan za restauratorske i sanacijske radove.

SASTAV: gips, vapno, punila, aditivi

IZGLED: bijeli prah (prirodna boja gipsa)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA:

Razredba prema HRN EN 13279-1: B3/50/2

Tlačna čvrstoća (HRN EN 13279-2)	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Čvrstoća na savijanje (HRN EN 13279-2)	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Čvrstoća prionjivosti (HRN EN 13279-2)	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$
Koeficijent paropropusnosti μ (HRN EN 1015-19)	≤ 15
Toplinska provodljivost λ (HRN EN 13279-1)	0,39 W/mK
Optimalna debljina nanosa	2 mm
Maksimalna debljina nanosa	20 mm
Vrijeme upotrebe (20°C, 60% rel. Vlaga)	40-100 minuta

POTROŠNJA: 10 kg/m² / cm

POSTUPAK:

Primjenjuje se na podlogama:

- beton star najmanje 3 mjeseca
- zid od opeke, porobetona
- gipsvlaknaste, gipskartonske ploče

PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, nosive, suhe, nesmrznute, bez ostataka oplatnih ulja i cementne skramice. Građevinska vlaga ne smije biti veća od 2,5 %. Vidljivu armaturu obraditi odgovarajućim antikoroziivnim sredstvima.

Slabo upojne i betonske površine impregnirati KONTAKT GRUNDOM dan prije nanošenja BETONFIKSA.

Ostale podloge navlažiti vodom ili impregnirati UNIVERZALKONCENTRAT GRUNDOM razrijeđenim vodom u omjeru 1:1 (1 dio UKG-a : 1 dio vode) 4-6 sati prije nanošenja BETONFIKSA.

PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 20 kg miješati s cca 11 litara vode ručno ili strojni dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje.

BETONFIKS usipavati u vodu, a ne obrnuto. Zgusnuti materijal samo promiješati bez naknadnog dodavanja vode.

PRIMJENA:

BETONFIKS nanositi ručno metalnim gleterom ili strojno ravnomjerno na podlogu u debljini do 20 mm, zafilcati spužvastim gleterom i zagletati.

Kod strojnog nanošenja pridržavati se uputa za primjenu žbukalica. Pauza u toku rada kod crijeva ispunjenih žbukom, ne smije biti duža od 10 minuta

Svježe ožbukane prostorije dobro prozračivati, naročito ako se prostorije griju zbog niskih temperatura.

Završna obrada:

- unutarnje boje SPRINT, TERAPOL, TERAPOL FRESH, TERAPOL PROFI, TERMOPOL, POLAKRIL, LATEKSKOLOR

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili

estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

ALAT:	zidarska žlica, metalni gleter, aluminijska letva s libelom, spužvasti gleter, zidarska četka, uređaji za strojno nanošenje Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom.
TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:	Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C
PAKIRANJE:	vreće 5, 20 kg
SKLADIŠTENJE:	U suhoj prostoriji na paleti, uz strogo pridržavanje važećih normi o skladištenju gipsa
ROK UPOTREBE:	vreće 20 kg - u neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci vreće 5 kg – u neotvorenoj ambalaži 12 mjeseca
TRANSPORT:	Za vrijeme transporta BETONFIKS zaštititi od utjecaja vlage. Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.
MJERE SIGURNOSTI:	BETONFIKS ima nadražujuće djelovanje jer sadrži vapno



OPASNOST

Oznake upozorenja:

H318 – Uzrokuje teške ozljede oka.
H315 – Nadražuje kožu
H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži
H335 – Može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece
P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice
P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

POSTUPANJE S OTPADOM:	Ostaci od proizvoda: U skladu s <i>Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrstnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04</i>
KONTROLA KVALITETE:	Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4 BETONFIKS je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.
IZJAVA O SVOJSTVIMA:	Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-13/1007, 01.07.2013.

rujan, 2017.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.