

TERAFIKS

Brzovezni mort za ugradnju profila

NAMJENA: ugradnja unutarnjih i vanjskih profila i vodilica (kutni profili, sokl profili, dilatacijski profili i sl.)

SASTAV: brzovezni cement, punila, aditivi

IZGLED: sivi prah

**TEHNIČKE
KARAKTERISITKE
I SVOJSTVA:**

Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (HRN EN 1015-11)	≥ 5 N/mm ²
Vrijeme ugradnje (20°C, 60 % relativne vlage)	unutar 10 minuta

POTROŠNJA: 1,1 kg / 1 dm³

POSTUPAK:

PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, nosive, nesmrznute, bez ostataka oplatnih ulja, navlažene vodom.

PRIPREMA MATERIJALA:

1 kg TERAFIKSA miješati sa 0,20 - 0,25 l vode dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje.

Izmiješani materijal mora odstajati cca 3 min (vrijeme sazrijevanja). Zgusnuti materijal samo promiješati bez naknadnog dodavanja vode.

PRIMJENA

TERAFIKS nanositi točkasto na zid u potrebnoj debljini. Profil utisnuti u mokri TERAFIKS u zadanoj ravnini.

Ne primjenjuje se za ugradnju profila kod gipsanih žbuka.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

ALAT:

zidarska žlica, libela

Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom

**TEMPERATURA
PODLOGE I ZRAKA:**

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

PAKIRANJE:

vreće zaštićene PE folijom od 5 kg i 25 kg

SKLADIŠTENJE:

u suhom i zračnom prostoru

ROK UPOTREBE:

u neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci.

Nakon otvaranja pakiranja materijal upotrijebiti u roku 10 dana

TRANSPORT:

Za vrijeme transporta TERAFIKS zaštititi od vlage.

TERAFIKS nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI:

TERAFIKS ima nadražujuće djelovanje jer sadrži cement.



OPASNOST

Oznake upozorenja:

H318 – Uzrokuje teške ozljede oka.

H315 – Nadražuje kožu

H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H335 – Može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece

P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice

P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

**POSTUPANJE S
OTPADOM:****Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrsnute* ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04**KONTROLA KVALITETE:**

Početno ispitivanje tipa: Samoborka

TERAFIKS je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

IZJAVA O SVOJSTVIMA:

Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-19/1508; 15.10.2019.

lipanj 2020.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.