

FINA ŽBUKA F-900

cementno-vapnena fina žbuka

NAMJENA: fino zaribavanje podložnih žbuka, za vanjske i unutarnje radove
Pogodna je za sanacijske radove.

SASTAV: cement, vapno, pijesak granulacije do 0,8 mm, aditivi

IZGLED: sivi prah

**TEHNIČKE
KARAKTERISITKE I
SVOJSTVA:**

Razredba prema HRN EN 998-1: GP CS I W_c 1

Gustoća suhog očvrstlog morta (HRN EN 1015-10)	≈ 1300 kg/m ³
Tlačna čvrstoća (HRN EN 1015-11)	CS I (0,4-2,5 N/mm ²)
Čvrstoća prionjivosti (HRN EN 1015-12)	≥ 0,1 N/mm ² ; SL:B
Koeficijent paropropusnosti μ _i (HRN EN 1015-19)	≤ 20
Kapilarna vodoupojnost, c(HRN EN 1015-18)	W _c 1 (≤ 0,4 kg/m ² min ^{0,5})
Toplinska provodljivost, λ (HRN EN 1745)	0,45 W/mK
Razredba reakcije na požar (HRN EN 13501-1)	A 1
Minimalna debljina nanosa	3 mm
Maksimalna debljina nanosa	5 mm
Vrijeme upotrebe (20°C, 60% rel. vlaga)	2 - 3 h

POTROŠNJA: 5 kg/m² / 3 mm

POSTUPAK: Primjenjuje se **na podlogama** :
- vapneno cementne podložne žbuke VC 60, VC 50, UNIVA 30
- lagane žbuke VC 20 L
- toplinske žbuke TERMO ŽBUKA, TERATERMO 100 STANDARD, TERATERMO 100 ESKTRA
- sanacijske žbuke SANISIL H

PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, grubo zaglađene, stare najmanje 7 dana.

PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 35 kg miješati sa cca9,5 litara vode dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje.

PRIMJENA:

FINU ŽBUKU F-900 nanositi metalnom gladilicom u debljini 3 mm i zaribati plastičnim ili tvrdim spužvastim gleterom.

Završna obrada:

- unutarnje boje VAPNENA BOJA U, TERAPOL, TERAPOL FRESH, TERAPOL PROFI, POLAKRIL
- egalizacijska boja MINERALKOLOR nakon 3 dana
- fasadne boje SILIKATKOLOR, SILIKONKOLOR I TERATON V nakon 14 dana
- fasadne boje VAPNENA BOJA V nakon 21 dan
- mineralne završne žbuke SEP nakon 7-10 dana
- završne žbuke SILIKATNE, AKRILATNE, SILIKONSKE ŽBUKE nakon 14 dana

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

ALAT:	metalni gleter, plastični ili tvrdi spužvasti gleter Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom
TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:	Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C
PAKIRANJE:	vreće 35 kg
SKLADIŠTENJE:	u suhoj prostoriji na paleti
ROK UPOTREBE:	u neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci
TRANSPORT:	Za vrijeme transporta FINU ŽBUKU F-900 zaštititi od utjecaja vlage. Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.
MJERE SIGURNOSTI:	FINA ŽBUKA F-900 ima nadražujuće djelovanje jer sadrži cement i vapno



OPASNOST

Oznake upozorenja:

H318 – Uzrokuje teške ozljede oka.
H315 – Nadražuje kožu
H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži
H335 – Može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece
P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice
P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

POSTUPANJE S OTPADOM:	Ostaci od proizvoda: U skladu s <i>Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada</i> očvrsnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04
KONTROLA KVALITETE:	Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4 FINA ŽBUKA F-900 je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.
IZJAVA O SVOJSTVIMA:	Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-19/0314, 19.06.2019.

lipanj 2020.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.