

SANISIL H

žbuka za sanaciju vlažnih zidova

NAMJENA: strojno i ručno žbukanje unutarnjih i vanjskih zidova sa prisutnom kapilarnom vlagom i/ili zidova zasićenih topivim solima
Pogodna za sanacijske radove, viskoparopropusna.

SASTAV: cement, vapno, pijesak granulacije do 1,25 mm, lagani agregat, aditivi

IZGLED: sivi prah

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA:

Razredba prema	HRN EN 998-1 – R CS II	WTA
Gustoća suhog očvrstlog morta (HRN EN 1015-10)	≈ 1000 kg/m ³	
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (HRN EN 1015-11)	CS II (1,5 - 5,0 N/mm ²)	
Čvrstoća prionjivosti (HRN EN 1015-12)	≥ 0,1 N/mm ² ; SL:B	
Vodoupojnost (HRN EN 1015-18)	≥ 0,3 kg/m ² nakon 24 h	> 0,3 kg/m ² nakon 24 h
Visina prodora vode nakon 24 h (HRN EN 1015-18)	≤ 5 mm	< 5 mm
Paropropusnost, μ (HRN EN 1015-19)	≤ 15	≤ 12
Udio pora, % (HRN RN 1015-7)	-	> 25,0
Toplinska provodljivosti, λ _{10, suho} (HRN EN 1745, tablična vrijednost)	0,25 W/(m·K)	
Otpornost na soli	-	postojana
Porozitet, %	-	> 40,0
Razredba reakcije na požar (HRN EN 13501-1)	A 1	
Vrijeme sušenja (20°C; 60% rel.vlaga)	7 dana / 10 mm	
Optimalna debljina sloja	≈ 20 mm	
Maksimalna debljina sloja	≈ 40 mm	

POTROŠNJA: 10 kg/m² za d = 10 mm

POSTUPAK:

PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge (zid od opeke, kamena) moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, obrađene SANISIL ŠPRICOM.

PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 20 kg miješati ručno ili strojno sa cca 6,5 litara vode, dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje.

PRIMJENA:

SANISIL H nanositi u debljini do 20 mm u jednom sloju i izravnati aluminijskom H letvom. Nakon djelomičnog vezanja izvedenu površinu po potrebi filcati spužvastim gleterom.

Kod većih debljina (do 40 mm) SANISIL H nanositi u dva sloja. Drugi sloj nanositi na prethodno očvršli i nahrapavljen prvi sloj, navlažen vodom.

Kod strojnog nanošenja pridržavati se uputa za primjenu žbukalica.

Pauza u toku rada, kod crijeva ispunjenog žbukom, ne smije biti duža od 30 minuta

Završna obrada:

- SILIKATKOLOR nanositi na podlogu zaglađenu FINOM ŽBUKOM F 900, prethodno impregniranu odgovarajućim temeljnim premazom

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

ALAT:

zidarska žlica, aluminijska H letva, plastični gleter
Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom

**TEMPERATURA
PODLOGE I ZRAKA:**

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

PAKIRANJE:

vreće 20 kg i silosi 12t; 18t

Za isporuku silosa potrebno je osigurati:

- - slobodan pristup za teška teretna vozila
- - mjesto za postavu min 3x3m i manipulativni prostor na nosivom tlu
- - priključak struje 380 V

- priključak vode (tlak 3 bara)

SKLADIŠTENJE:

u suhoj prostoriji na paleti

ROK UPOTREBE:

u neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci

TRANSPORT:

Za vrijeme transporta SANISIL H zaštititi od vlage.
SANISIL H nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI:

SANISIL H ima nadražujuće djelovanje jer sadrži vapno i cement

**OPASNOST**Oznake upozorenja:

H318 – Uzrokuje teške ozljede oka

H315 – Nadražuje kožu

H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H335 – Može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece

P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice

P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta;

Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

**POSTUPANJE S
OTPADOM:**

Ostaci od proizvoda: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrsnute* ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04

KONTROLA KVALITETE:

Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4
SANISIL H je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

IZJAVA O SVOJSTVIMA:

Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-19/0802; 20.09.2019.

lipanj 2020.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.